


COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

KERLITE
easy



MANUAL TÉCNICO DE COLOCACIÓN

Componentes del sistema

1 SILENT
soundproofing mat2 K'ERLITE
6plus
K'ERLITE
5plus3 FILLER
finishing sealant

Kerlite Easy propone dos soluciones exclusivas de acabado para las juntas

FILLER FAST



Práctico y rápido de aplicar para una superficie transitable en pocas horas. El aspecto mate que se consigue con el uso lo hace perfecto para contextos modernos.

FILLER ARDEX SC MATT



Práctico y rápido de aplicar para una superficie transitable en pocas horas. Su apariencia física hace que sea perfecto para usos de alta categoría.

Para obtener más información sobre los componentes individuales consultar las fichas técnicas específicas.


1

K'ERLITE
COTTO D'ESTE

Kerlite es un gres porcelánico laminado y se caracteriza por las extraordinarias dimensiones de las láminas, que alcanzan los formatos de 100x300 cm y 120x278 cm, y por su grosor reducido, entre 3,5 mm y 6,5 mm. Kerlite es un producto que hace de la ligereza, la resistencia, la extrema versatilidad y la facilidad de uso sus puntos fuertes. Fruto de la investigación de Panariagroup, orientada siempre a la belleza y la excelencia técnica, Kerlite es una superficie cerámica verdaderamente universal: ideal para múltiples aplicaciones en el mundo de la arquitectura y del diseño e indicada para revestir no solo los pavimentos y las paredes, sino también los muebles, complementos, cocinas y encimeras, fachadas y paredes ventiladas, túneles y grandes obras públicas.

Para obtener más información, consultar el Manual técnico Kerlite.

Gamme complète de plus de 140 articles



Ultra ligero y ultra resistente

Reforzado con red de fibra de vidrio en el reverso

5plus
5,5 mm
formatos finos
100x300 cm

6plus
6,5 mm
formatos finos
120x278 cm

Con el sistema Kerlite Easy solo se pueden utilizar las láminas 5plus y 6plus en cualquier formato, salvo el de 20x120 cm.

Los productos con acabados especiales pueden tener limitaciones en sus aplicaciones de uso. Comprobar en los catálogos individuales de la colección.

2

SILENT
soundproofing mat

Componentes del sistema


SILENT es un colchón desacoplador poliuretánico de origen vegetal con rellenos inertes. Presenta unas excelentes características termoconductoras y, combinado con Kerlite, también reduce el ruido de las pisadas.

Se trata de un producto sin «memoria»: cuando se extiende adopta rápidamente la forma del soporte en el que se extiende y no conserva ninguna forma ondulada a causa de haber estado embalado en rollos. Esta característica permite reducir notablemente los tiempos de ejecución de los trabajos.

SILENT garantiza un buen grado de agarre superficial, una característica vital para hacer posible que la colocación de Kerlite sea buena; de hecho, después de colocar una lámina de Kerlite, esta permanece parcialmente integrada en el colchón, lo que permite realizar una disposición sucesiva.

La parte superficial del colchón está protegida por una película plástica transparente, que aporta dos ventajas:

- 1) Conserva las características del colchón a lo largo del tiempo;
- 2) Permite extender el colchón y quitar la protección paulatinamente a medida que se procede con la colocación, sin la necesidad de moverse sobre un colchón que permanece pegado a las suelas de los zapatos.



Principales beneficios:

BENEFICIOS ACÚSTICOS

El sistema Kerlite Easy está insonorizado: gracias a la acción combinada del colchón SILENT y de Kerlite, el sistema ofrece una reducción acústica de 17dB, lo que significa que transmite los ruidos de las pisadas a la planta de abajo alrededor de 16 veces menos con respecto a un pavimento normal de cerámica encolada.

PRESERVACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE


El uso del sistema Kerlite Easy permite la colocación en superposición, preservando el pavimento existente.

PERMITE UNA COLOCACIÓN SIN JUNTAS

Gracias al uso del colchón SILENT, el sistema Kerlite Easy permite una colocación sin juntas de dilatación, incluso sobre soportes delicados como: soportes mixtos, sistemas de calefacción de suelo, fondos antiguos con base cerámica, pavimentos continuos con riesgos de grietas, soportes de madera, etc.

COLOCACIÓN SOBRE PAVIMENTOS RADIANTES/REFRESCANTES

El sistema Kerlite Easy es ideal para la colocación sobre pavimentos radiantes/refrescantes, porque Kerlite y SILENT son dos materiales con unas características termo conductoras óptimas, lo que convierte a EASY, junto con su grosor reducido, en la mejor solución para cubrir un pavimento radiante.



ATENCIÓN:

Antes de posicionar las láminas se debe quitar el film transparente de protección del colchón.

3

FILLER


FAST
finishing sealant

FILLER

ARDEX SC MATT
finishing sealant

Componentes del sistema

FILLER es un sellador de silicona altamente elástico y resistente al moho para movimientos de hasta el 20%.



Como sellador de silicona monocomponente, FILLER es fácil de usar y se puede alisar de forma óptima.

Gracias a sus características, consigue las siguientes propiedades:

- durabilidad óptima: el sellado permanece inalterable incluso después de una exposición durante muchos años a los agentes atmosféricos, los entornos industriales, las oscilaciones de temperatura y la inmersión en agua;
- elevada elasticidad;
- gran adhesividad;
- resistente al moho;
- impermeable al agua y permeable al vapor;
- resistente a los agentes químicos;
- flexible hasta los -40°C y resistente a temperaturas de +180°C;
- que se puede trabajar con facilidad;
- en conformidad con numerosas normas internacionales;
- conforme a la EN 15651-1, EN 15651-3 y a la certificación CE.

Principales beneficios

ESTABLE

La red de fibra de vidrio colocada en el reverso del gres porcelánico laminado con la adhesión del colchón SILENT y el sellado con FILLER FAST garantizan la máxima estabilidad y resistencia del pavimento.

IMPERMEABLE

Con el uso del gres porcelánico laminado y de FILLER FAST para el acabado, se garantiza una perfecta impermeabilidad del pavimento.

MÁS BELLO

El uso combinado del gres porcelánico laminado, del colchón SILENT y FILLER FAST permite instalar un pavimento sin juntas de dilatación, logrando una mayor belleza.

Cómo utilizar de manera eficaz el sistema Kerlite Easy

La colocación de Kerlite con el sistema KERLITE EASY comprende todas las actividades que, desde el diseño del proyecto, conducen hacia el resultado final. Estas actividades son principalmente las siguientes:

- 1 **ANÁLISIS DEL PROYECTO Y DEL SOPORTE Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO**
A partir de los planos de los trabajos a realizar, el encargado de la colocación prepara y acuerda con el cliente/director de la obra un programa con las diversas actividades de la colocación. Este programa debe considerar las exigencias previstas asociadas con los plazos de tiempo para las diversas operaciones, como los plazos de tiempo necesarios para que algunos materiales maduren (por ejemplo, las fugas y las posibles nivelaciones).

Es el deber del encargado de la colocación mostrar formalmente al cliente las posibles diferencias entre el diseño del proyecto y la realización.
- 2 **CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES**
Se debe trabajar en un ambiente con una temperatura de entre 5°C y 50°C para permitir una colocación correcta de el sellador FILLER.
- 3 **MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONTROL DE LOS MATERIALES**
En el momento de la llegada a la obra, los materiales se deben comprobar y almacenar. El encargado de la colocación debe informar formalmente acerca de los posibles defectos que sean claros. Los materiales defectuosos no se deben instalar salvo que así lo ordene por escrito el cliente.
- 4 **EXTENSIÓN DEL COLCHÓN, COLOCACIÓN Y OPERACIONES DE TRABAJO DE KERLITE**
Para las operaciones de extensión del colchón y el trabajo con Kerlite, consultar todo lo indicado en la ficha técnica. Para más información sobre la instalación de Kerlite consultar el manual técnico.

5 PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN

Para las operaciones de preparación y aplicación de las juntas de dilatación, consultar todo lo indicado en la ficha técnica.

6 LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN Y PROTECCIÓN

Es el deber del encargado de la colocación encargarse de la limpieza completa del embaldosado. Después de realizar la limpieza, el encargado de la colocación también debe ocuparse de la protección del embaldosado (con los sistemas apropiados) hasta la entrega al cliente.

7 PRUEBA Y VERIFICACIÓN

La prueba de un embaldosado consiste en el proceso de verificar la calidad del embaldosado. El cliente debe encargarse de la prueba y se debe realizar antes de que la superficie se vaya a utilizar, ante la presencia del arquitecto y el encargado de la colocación. El cliente puede redactar un acta de aceptación al término de la prueba.

8 MANTENIMIENTO

El mantenimiento del embaldosado realizado con gres porcelánico laminado solo comprende las operaciones de limpieza. Para ver las modalidades de limpieza, consultar el manual técnico de Kerlite.

Para más información sobre los componentes individuales consulte las fichas técnicas.




8

PASOS A SEGUIR PARA GARANTIZAR UN RESULTADO ÓPTIMO.


Análisis del proyecto: recomendaciones para diseñar el esquema de colocación.

Para lograr un funcionamiento correcto del sistema Kerlite Easy y para obtener un gran resultado estético se recomienda, antes de iniciar los trabajos, considerar el entorno y elaborar un diseño del esquema de colocación que después se seguirá.





1 Tomar las medidas de la estancia donde se realizan las tareas.

2 Apuntar la medida de las láminas que se utilizarán.



3 Considerar dejar una junta perimetral de alrededor de 5/8 mm.





4 Considerar en el cálculo la dimensión de las juntas, recordando que serán de al menos 2 mm utilizando FILLER.



5 Comprobar si es necesario realizar cortes en las baldosas.

En el caso de que el corte resultante fuese menor a la mitad de la lámina, proceder con el recortado.

SI ✓



Por el contrario, en el caso de un corte inferior a la mitad de la lámina, dividir el corte entre los dos lados.

PARA LOGRAR UN RESULTADO ESTÉTICO ÓPTIMO TERMINAR EL PAVIMENTO CON PLACAS CORTADAS, EN SU LADO CORTO, NO MÁS DEL 50% DE SU DIMENSIÓN.

Análisis del soporte

El revestimiento Kerlite con el sistema Kerlite Easy se puede instalar sobre cualquier tipo de soporte en el pavimento, siempre que se haya planeado y realizado considerando los datos pertinentes del proyecto y conforme a la normativa vigente.

Características del soporte

El fondo sobre el que se realiza la colocación debe tener obligatoriamente las siguientes características. La garantía y el control de las siguientes características son responsabilidad del encargado del proyecto y los directores de la obra.

IMPORTANTE

El sistema Kerlite Easy es un sistema desacoplador, por lo que se puede utilizar también sobre soportes que no son totalmente COMPACTOS (en la superficie y el grosor) o ÍNTEGROS.

LIMPIEZA

La superficie del soporte debe estar limpia y exenta de agentes contaminantes (por ej. restos de cementos, aceite desmoldante, restos o residuos de barniz, adhesivos, etc.). En el caso de que se puedan observar, es necesario eliminarlos con sistemas de eliminación apropiados.

ESTABLE Y SECO

El soporte debe ser superficialmente estable y estar superficialmente seco. No son necesarias las pruebas de humedad residual si se han respetado las indicaciones del fabricante del contrapiso y si se han seguido las normas de la buena práctica constructiva. Si se desea realizar la prueba es necesario recordar que la humedad residual en su masa se determina mediante la medición realizada con un higrómetro de carburo. En todo el grosor del soporte y para toda la medición realizada, al menos una para cada estancia, el porcentaje máximo admitido es de:

- 3% para contrapisos de clase CT (a base de cemento y de aglutinantes especiales);
- 0,5% (0,3% en el caso de soportes con sistema de climatización radiante) para contrapisos de clase CA (a base de sulfato de calcio / anhidrita).

PLANICIDAD

La planicidad del soporte se verifica mediante el uso de una barra de al menos 2 m, apoyándola sobre el fondo en todas las direcciones. La tolerancia admitida es de 2 mm. En el caso de las superficies que no cumplan con los requisitos especificados, es necesario realizar una capa de nivelado.

Análisis del soporte: ¿y si no es plano?

En el caso de que el soporte no reúna las características de planicidad mencionadas anteriormente, es necesario realizar una capa de nivelado. Además de los sistemas establecidos de nivelado con humedad SOLO con el sistema Kerlite Easy se puede utilizar el sistema de nivelado en seco.

Sistema de nivelado en seco

El sistema de nivelado en seco consiste en el uso de láminas de plástico no compresible para compensar el hundimiento desigual del soporte. Estas láminas, concretamente con formato A4 y un grosor de 0,15 mm, se pueden encontrar fácilmente en todas las papelerías.

ANTES DE LA COLOCACIÓN



Si durante la comprobación del soporte se observa una planicidad desigual, esta se puede corregir distribuyendo algunas de estas láminas de plástico donde sea necesario, hasta que el soporte sea plano.

Cuando la planicidad sea la correcta, se puede proceder a la colocación del colchón.

DURANTE Y DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Este sistema de nivelado en seco presenta la ventaja de poder intervenir fácilmente incluso en el caso de que se observen hundimientos puntuales en el soporte DESPUÉS de que se haya colocado Kerlite.

- 1) Quitar la lámina de Kerlite.
- 2) Con una barra o incluso con una parte de lámina de Kerlite se comprueba el desnivel.
- 3) Se introducen las láminas de plástico hasta que se compense el desnivel.
- 4) Se vuelve a colocar la lámina de Kerlite.




Planificación del trabajo: Las herramientas necesarias

Para la instalación del sistema son necesarios los accesorios siguientes:

- 1)** Cortador de baldosas manual / herramientas para trabajar Kerlite
- 2)** Cúter
- 3)** Lápiz
- 4)** Una resma de láminas de plástico en formato A4, preferiblemente con un grosor de 0,15 mm, para corregir posibles desniveles del soporte
- 5)** Crucetas de al menos 2 mm
- 6)** Boquilla pulverizadora con mezcla de agua y detergente para platos (proporción 10 a 1) / producto preenvasado como "FILA Silicone Refiner", "Mapei UltraCare Smooth Silicone" y "ARDEX SG Lubricante"
- 7)** Pistola para extender la silicona. Para trabajos más grandes, se recomienda utilizar pistolas de silicona con batería

Manipulación y almacenaje

K'ERLITE COTTOD'ESTE



Para la manipulación manual, la manipulación de los embalajes y el almacenaje de Kerlite, consultar lo indicado en el Manual técnico Kerlite.

SILENT soundproofing mat



SILENT se debe conservar mediante la protección de los agentes atmosféricos; no necesita ningún cuidado particular. Cada rollo se puede almacenar en vertical o en horizontal y no se debe poner uno sobre otro. Los rollos, cuando el total es igual a 40, se suministran en cajas dispuestas sobre un pallet estándar de 80x120; se pueden apilar hasta dos cajas. Cada caja contiene 40 rollos, lo que supone un total de 400 m2 de colchón y de 600 kg en total (más el peso de las cajas y del pallet).

FILLER finishing sealant

FILLER FAST



Práctico y rápido de aplicar para una superficie transitable en pocas horas. El aspecto mate que se consigue con el uso lo hace perfecto para contextos modernos.

FILLER ARDEX SC MATT




Práctico y rápido de aplicar para una superficie transitable en pocas horas. Su apariencia física hace que sea perfecto para usos de alta categoría.

Control de los materiales

Control de los materiales

El encargado de la colocación debe comprobar los materiales antes de comenzar a utilizarlos e indicar formalmente los posibles defectos que sean claros. Los materiales defectuosos no se deben instalar salvo que así lo ordene por escrito el cliente.

K'ERLITE COTTOD'ESTE



SILENT soundproofing mat

easy
COTTOD'ESTE
SILENT

soundproofing
mat

materassino
fonoassorbente

Poligrafiere, mat with
felt fibres

Materassino, poliestere con
fibre di feltro

Mat Technical data sheet:

1m x 10m

10 m²

1,5mm

15kg (1,5kg/m²)

Bfl-s1

ΔLw=17dB

0,01 m² K/W

FILLER finishing sealant

FILLER FAST

finishing sealant - stucco di finitura

easy
COTTOD'ESTE
FILLER FAST

finishing sealant - stucco di finitura

310 ml e

A+

CE


DOPOREST

IN 2015, 2016, 2017

Extensión del colchón, colocación y trabajo con Kerlite

Cuando se hayan seguido estos pasos, se puede proceder a la extensión del colchón SILENT.


Extensión del tapete SILENT



Colocar el tapete, comenzando desde una esquina de la estancia.


Cortar a medida.

Colocación de las láminas de Kerlite



NO quitar toda la película protectora, sino quitarla a medida que se colocan las láminas de Kerlite.






Colocar las láminas de kerlite, distanciándolas entre sí con las crucetas. Las crucetas no se extraerán, sino que se cubrirán después con el enlechado, por lo que se deben empujar bien hacia abajo.



Cortar a medida. Mantener una distancia perimetral con respecto de las paredes de aproximadamente 5 mm; esta junta perimetral se cubrirá después con el zócalo o se podrá rellenar con la silicona como una junta normal.



KERLITE EASY PREVÉ LA COLOCACIÓN EXCLUSIVAMENTE CON JUNTA CONTINUA, A EXCEPCIÓN DE LAS LÁMINAS DE FORMATO 20x180 CM, 30x240 CM Y 33x300 CM, QUE SE PUEDEN COLOCAR CON JUNTA ESCALONADA DE 1/3.



Trabajo con las láminas de Kerlite

Para conocer las indicaciones sobre cómo trabajar con las láminas, consultar lo indicado en el Manual técnico Kerlite. Es necesario observar que con el sistema Kerlite Easy solo está permitido utilizar láminas sin cortes a "L" o perforaciones.

FILLER
finishing sealant

Enlechado

Juntas y juntas de dilatación

JUNTAS

La colocación conocida como «juntas unidas» no se recomienda. La dimensión mínima de las juntas es de 2 mm.

El enlechado y la limpieza de los residuos de los materiales de colocación de la superficie del gres porcelánico laminado se debe realizar al mismo tiempo y siguiendo siempre las indicaciones del fabricante del enlechado, de modo que, al final del enlechado, el embaldosado esté acabado y limpio.

JUNTAS DE FRACCIONAMIENTO, DE DILATACIÓN Y PERIMETRALES

El uso de KERLITE EASY hace que NO sean necesarias las juntas de fraccionamiento y de dilatación.

Por el contrario, las juntas perimetrales que se correspondan con los elementos fijos de la estructura son obligatorias en el perímetro del embaldosado y deben tener una dimensión de alrededor de 5-8 mm.

Esta junta perimetral se podrá cubrir después con el zócalo o rellenar con la silicona, como una junta normal.



El uso de las crucetas de 2 mm, disponibles ampliamente en las tiendas, permite realizar juntas uniformes y con la máxima facilidad. Las crucetas no se extraerán, sino que serán cubiertas después con el enlechado, por lo que se deben empujar bien hacia abajo.

Realización de las juntas

FILLER es la silicona acética en tubos diseñada para enlechar las juntas del sistema KERLITE EASY.

FILLER desempeña dos funciones:

- 1) Impermeabiliza el pavimento sellando las láminas de Kerlite.
- 2) Desempeña la función de junta de dilatación gracias a sus características elásticas.



1

Para extender la silicona en tubos, utilice una pistola para silicona. Las características de fluidez de la silicona hacen que sea idónea tanto para las pistolas para silicona manuales, más comunes y económicas, como para las eléctricas, seguramente más cómodas cuando es necesario realizar las juntas de pavimentos de grandes dimensiones.

FILLER se fabrica en tubos de 310 ml; para su uso, cortar el tubo por la parte de arriba; con las juntas de 2 mm no es necesario cortar el tubo por la parte de arriba, enroscar la boquilla, introducir el tubo en la pistola y aplicar.

FILLER
finishing sealant

Enlechado

LIMPIEZA DEL EXCESO DE SILICONA

La limpieza de la silicona se debe realizar obligatoriamente en un plazo de 10 min desde la aplicación, para evitar que la parte superficial se endurezca.

Para limpiar FILLER, parcialmente reticulado, de las herramientas y de las superficies sucias, se pueden emplear los solventes comunes (etanoato de etilo, gasolina, tolueno); después de la reticulación total, la goma de silicona solo se puede eliminar mecánicamente.

La exposición de FILLER al aire hace que se forme una estructura reticular y adquiera elasticidad por efecto de la humedad. La velocidad de la formación de la estructura reticular de FILLER depende mínimamente de la temperatura y, por el contrario, está fundamentalmente unida a la humedad atmosférica presente. La formación de la estructura reticular a +23°C y un 50% de humedad atmosférica causa el endurecimiento total en alrededor de 10/12 horas.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Las herramientas necesarias para eliminar el exceso de silicona son dos:

- 1) Boquilla pulverizadora con mezcla de agua y detergente para platos (proporción 10 a 1) / producto preenvasado como "FILA Silicone Refiner", "Mapei UltraCare Smooth Silicone" y "ARDEX SG Lubricante".
- 2) un tubo terminado de la silicona para las juntas. Recuerde eliminar del tubo terminado posibles residuos de silicona que puedan salir de la boquilla, para evitar que estos vuelvan a caer sobre el pavimento.

NÓTESE BIEN: con las juntas de 2 mm, un tubo se acaba después de la realización de alrededor de 8 metros lineales de juntas, por lo tanto, en un plazo de 10 minutos, que es el límite para realizar la limpieza de la silicona.



GRACIAS A KERLITE EASY NO SE DEBEN REALIZAR LAS JUNTAS DE FRACCIONAMIENTO Y DE DILATACIÓN.

2



Rociar bien la parte de la junta que se va a limpiar con el spray pulverizador. Rociar también la extremidad posterior del tubo, es decir, aquella que se utilizará para recoger el exceso de silicona. Luego apoyar el tubo de manera que se corresponda con la junta y recoger el exceso de silicona. El exceso de silicona permanecerá dentro del tubo. Proceder de este modo para limpiar toda la parte con juntas.

IMPORTANTE:

antes de cada vez que se proceda a recoger el exceso de silicona, rociar la combinación de agua y jabón sobre la parte en cuestión y sobre la boquilla del tubo terminado. Si se observan pequeñas crestas o imperfecciones en la silicona que queda en la junta, rociar la parte en cuestión y también los dedos. Luego, pasar un dedo por la junta. También en este caso recuerde rociar el compuesto de agua y jabón antes de cada vez que vaya a limpiar.

TRÁNSITO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El sistema EASY enlechado con FILLER FAST es transitable después de alrededor de 24 horas y se puede utilizar después de alrededor de 7 días (valores considerando +23°C y 50% de humedad atmosférica).

DESPUÉS DEL TIEMPO DE MADURACIÓN, REALIZAR UN LAVADO MINUCIOSO

Realizar un lavado minucioso del pavimento, prestando atención al secado del pavimento. La operación para eliminar el exceso de silicona deja en el pavimento una cantidad importante de agua y jabón, que puede hacer que aparezcan manchas a lo largo de las juntas. Al realizar un lavado como el indicado, se logrará que el pavimento vuelva a estar perfecto. No pisar la silicona antes de que transcurra el tiempo de maduración (alrededor de 12/18 horas según las condiciones climáticas).

Limpieza después de la colocación

El encargado de la colocación debe garantizar, también para la posible prueba de aceptación, que el embaldosado está limpio. La limpieza "después de la colocación" se realiza para eliminar los residuos de enlechado de las juntas y es totalmente obligatoria al finalizar la obra. Superficies antideslizantes: debido a sus peculiaridades, las superficies antideslizantes, ásperas o estructuradas, requieren una limpieza más laboriosa. Por lo tanto, se recomienda prestar especial atención a la modalidad de la limpieza y realizarla rápidamente.

Protección

Es la responsabilidad del encargado de la colocación asegurar que el embaldosado está acabado y limpio.

La protección del revestimiento cerámico durante el periodo comprendido entre el fin de la colocación y la entrega al cliente es muy importante, particularmente en los entornos en los que se prevea la presencia frecuente de otros operarios de obra (pintores, electricistas, albañiles, etc.).

La protección del embaldosado se realiza mediante la aplicación de materiales de protección apropiados.

No cubrir con telas u otros materiales la superficie poco después del enlechado para evitar la formación de condensación, que podrá resultar en problemas de reticulación del FILLER.

Para **FILLER** esperar al menos 10/12 horas según la temperatura antes de proteger la superficie.

IMPORTANTE

La información e indicaciones dadas en este manual deben considerarse válidos hasta la publicación de una nueva actualización más reciente.
La nueva actualización cancela todas las anteriores.
Puedes buscar nuevas actualizaciones en el sitio web o contactando al servicio técnico de la empresa.
La empresa se reserva el derecho de hacer, si lo consideró apropiado, cambios técnicos y formales a lo que ilustrado en este manual.

EDICIÓN 2023

CERTIFICACIONES



Cotto d’Este garantiza 10 años de resistencia al desgaste de las placas cerámicas Kerlite, la integridad del colchón Silent y las características funcionales del sellador Filler si se coloca en ambientes interiores de uso residencial o comercial ligero.





Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

Siga con nosotros:

