



FILLER es un sellador de silicona altamente elástico y resistente al moho para movimientos de hasta el 20%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Como sellador de silicona monocomponente, FILLER es fácil de usar y se puede alisar de forma óptima.

Gracias a sus características, consigue las siguientes propiedades:

- durabilidad óptima: el sellado permanece inalterable incluso después de una exposición durante muchos años a los agentes atmosféricos, los entornos industriales, las oscilaciones de temperatura y la inmersión en agua;
- elevada elasticidad;
- gran adhesividad;
- resistente al moho;
- impermeable al agua y permeable al vapor;
- resistente a los agentes químicos;
- flexible hasta los -40°C y resistente a temperaturas de +180°C;
- que se puede trabajar con facilidad;
- en conformidad con numerosas normas internacionales;
- conforme a la EN 15651-1, EN 15651-3 y a la certificación CE.

AVISOS IMPORTANTES

La resistencia de FILLER a los agentes químicos es habitualmente excelente; no obstante, debido a los múltiples productos y condiciones existentes, es necesario realizar pruebas preliminares en casos de duda.

MODO DE APLICACIÓN

LAS JUNTAS DEBEN ESTAR SECAS, LIMPIAS Y NO TENER POLVO

FILLER se elabora en tubos de 310 ml; para su uso, se debe cortar el tubo por la parte de arriba, enroscar la boquilla, introducir el tubo en la pistola y aplicar.

El acabado superficial de FILLER se debe realizar con herramientas humedecidas con agua y jabón antes de que se forme la película superficial.

FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA RETICULAR

La exposición de FILLER al aire hace que se forme una estructura reticular y adquiera elasticidad por efecto de la humedad.

La velocidad de la formación de la estructura reticular de FILLER depende mínimamente de la temperatura y, por el contrario, está fundamentalmente unida a la humedad atmosférica presente.

TRÁNSITO (a +23°C y 50% HR)

Los pavimentos se pueden transitar después de alrededor de 6 horas.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (a +23°C y 50% HR)

Las superficies enlechadas con FILLER se pueden utilizar después de alrededor de 10/12 horas.

LIMPIEZA

Para limpiar FILLER, parcialmente reticulado, de las herramientas y de las superficies sucias, se pueden emplear los solventes comunes (etanoato de etilo, gasolina, tolueno); después de la reticulación total, la goma de silicona solo se puede eliminar mecánicamente.

CONSUMO

El consumo varía en función de las dimensiones de la junta.

En la siguiente tabla se ilustran algunos ejemplos de consumos.

ENVASE

FILLER está disponible en tubos de 310 ml.

COLOR

FILLER FAST: gris cemento

FILLER ARDEX SC MATT: gris



Fichas técnica

FILLER

finishing sealant

ALMACENAMIENTO

FILLER almacenado en ambiente fresco y seco en los embalajes originales, tiene un tiempo de almacenamiento de 24 meses para el FILLER FAST y 12 meses para el FILLER ARDEX SC MATT.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA OBRA

FILLER no se considera peligroso conforme a las normativas actuales sobre la clasificación de las mezclas. Durante el uso, utilizar guantes y gafas de protección y seguir las precauciones habituales para la manipulación de los productos químicos. Para obtener más información sobre el uso seguro de los productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha de seguridad. Producto profesional.

ADVERTENCIA

La información y las prescripciones arriba indicadas se han realizado conforme a nuestro mejor conocimiento, pero solo se deben considerar de manera indicativa y se deberán confirmar a través de aplicaciones prácticas exhaustivas; por lo tanto, antes de emplear el producto, el responsable de su uso deberá establecer el grado de idoneidad para el uso previsto y si asume todas las responsabilidades que puedan derivarse de su uso. Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web cottodeste.it

AVISO LEGAL

Los contenidos de esta ficha técnica pueden ser reproducidos en otro documento del proyecto, pero el documento producido no podrá sustituir de ningún modo o integrar la ficha técnica en vigor en el momento de la aplicación del producto de Panariagroup.

La ficha técnica más actualizada está disponible en el sitio web cottodeste.it.

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES PRESENTES EN ESTA FICHA TÉCNICA O QUE DE ESTA DERIVEN EXIMEN DE RESPONSABILIDAD A PANARIAGROUP.

DATOS TÉCNICOS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

	FILLER FAST	FILLER ARDEX SC MATT
Consistencia:	pasta tixotrópica	pastosa
EMICODE:	EC1 Plus - con emisión muy baja	EC1 Plus - con emisión muy baja

DATOS APLICABLES (a +23°C y 50% HR)

Temperatura de aplicación permitida:	de +5°C a +50°C	de +5°C a +40°C
Aplicación:	pistola	pistola
Consumo:	ver tabla de abajo	ver tabla de abajo
Envase:	tubos de 310 ml	tubos de 310 ml
Tiempo de formación de la piel:	10'	15'-25'
Tránsito:	6 horas	alrededor de 6 horas
Puesta en funcionamiento:	10/12 horas	alrededor de 10/12 horas

PRESTACIONES FINALES

Movimiento estructural:	25%	20%
Módulo de elasticidad al 100% de alargamiento	0,35 N/mm²	alrededor de 0,40 N/mm²
Dureza Shore de A:	20	alrededor de 26
Resistencia al agua:	óptima	óptima
Resistencia al envejecimiento:	óptima	óptima
Resistencia a los agentes químicos, a los ácidos y a los álcalis diluidos:	buena	buena
Resistencia a los solventes:	limitada	limitada
Resistencia a la temperatura:	de -40°C a +180°C	de -50°C a +180°C

FILLER - juntas da 2 mm

FORMATO cm m² indicativos de pavimento a realizar con un tubo de Filler

60x60	alrededor de 3 m²
50x100	alrededor de 3 m²
100x100	alrededor de 4 m²
60x120	alrededor de 4 m²
120x120	alrededor de 5 m²
50x150	alrededor de 3 m²
100x250	alrededor de 6 m²
120x260	alrededor de 7 m²
120x278	alrededor de 7 m²
100x300	alrededor de 6 m²
33x300	alrededor de 3 m²
30x240	alrededor de 3 m²
20x180	alrededor de 2 m²