

14MM

COTTO D'ESTE

Especificaciones técnicas

Colección BLEND STONE

Suministro de baldosas de cerámica en gres porcelánico Cotto d'Este para pavimentos y revestimientos.

Características del producto

Baldosas de gres porcelánico Cotto d'Este todo masa, no esmaltado, compuestas de una delicada masa de preciadas arcillas a las que se añaden feldespatos, cuarzos y caolines, realizadas mediante prensado en seco de polvos atomizados y posteriormente sinterizados mediante la cocción industrial a temperaturas superiores a 1200°C.

La vitrificación total de las baldosas permite obtener un producto compacto, no absorbente, resistente a la helada, la flexión, los impactos, las manchas, la corrosión química y las variaciones de temperatura.

Conformidad con las normativas EN 14411-G / ISO 13006-G

La colección Blend Stone cumple con las normativas exigidas para productos de primera calidad en Italia y Europa UNI EN 14411-G y a nivel internacional ISO 13006-G.

Certificaciones de calidad y compromiso con el medio ambiente

La conservación de las características del producto se garantiza gracias al Sistema de gestión de la calidad que Cotto d'Este usa en sus centros de producción y que está certificado conforme a la norma UNI EN ISO 9001.

La colección se produce en plantas equipadas de Sistemas de gestión ambiental certificados UNI EN ISO 14001 (norma reconocida a nivel internacional) y EMAS (Regulación 1221/09 – Sistema Comunitario de Ecogestión y Auditoría).

La colección contribuye a satisfacer los criterios para la obtención de créditos LEED. El contenido de material reciclado “pre-consumo” es del 40%, como certifican entidades externas cualificadas (Regulación LEED V4 - Crédito MR). El producto no contiene VOC (compuestos orgánicos volátiles) y ha obtenido la certificación GREENGUARD GOLD. Disponemos de la Declaración Ambiental del Producto (EPD), que expone de manera clara las prestaciones ambientales de la colección Blend Stone según la valoración del ciclo de vida (LCA).

Características antibacterianas

Gracias a la tecnología antibacteriana Protect, las baldosas de la colección Blend Stone poseen una protección continua, eficaz y duradera contra la proliferación de bacterias, probada y certificada según las normas ISO 22196 o ASTM E3031. (Excluidas las superficies SABBIAIA y BOCCIARDATA).

Descripción comercial del producto		
Empresa	COTTO D'ESTE (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.)	
Colección	BLEND STONE	
Colores	CLEAR, LIGHT, MID, DEEP	
Formatos	90x180cm NATURALE, LAPPATA	
	90x90cm NATURALE, LAPPATA, SABBIAIA	90x90cm BOCCIARDATA 20mm
	120x120cm NATURALE, LAPPATA, SABBIAIA	
	60x120cm NATURALE, LAPPATA, SABBIAIA	60X120cm BOCCIARDATA 20mm
	60x60cm NATURALE, LAPPATA, SABBIAIA	
	30X60cm NATURALE, LAPPATA, SABBIAIA	
Superficies	NATURALE, LAPPATA, SABBIAIA, BOCCIARDATA	
Bordes	RECTIFICADOS (RTT)	
Grosos	14mm/20mm	

14MM

COTTO D'ESTE

Especificaciones técnicas

Colección BLEND STONE

Características técnicas

Tipología de producto: Gres todo masa coloreado (UGL)

Conforme a ISO 13006-G (Grupo Bla), EN 14411-G (Grupo Bla)

Características técnicas		Método de prueba	Requisitos prescritos por EN 14411-G / ISO 13006-G Grupo Bla-UGL	Valores medios BLEND STONE
Absorción de agua)		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,05 %
Fuerza de rotura (S)		ISO 10545-4	≥ 1300 N	6080 N (14 mm) 13600 N (20 mm)
Resistencia a la flexión		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Resistencia a la abrasión profunda		ISO 10545-6	≤ 175mm ³	143mm ³
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Requisito no previsto	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Clase 3 mín.	5 RESISTENTE
Resistencia a la corrosión química(*)		ISO 10545-13	Como el fabricante indique	LA, HA RESISTENTE
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Sin alteraciones	RESISTENTE
Características dimensionales	Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 1 mm	CONFORME
	Rectitud de los lados	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 0,8 mm	CONFORME
	Ortogonalidad de los lados	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 1,5 mm	CONFORME
	Planitud de la superficie	ISO 10545-2	± 0,4 %, max ± 1,8 mm	CONFORME
	Grosor	ISO 10545-2	± 5 %, max ± 0,5 mm	CONFORME
Resistencia al resbalamiento	DIN EN 16165 – Annex B	-	-	R10 (NATURALE) R11 (SABBIATA) R12 (BOCCIARDATA 20mm)
	DIN EN 16165 – Annex A	-	-	A+B (NATURALE) A+B+C (SABBIATA, BOCCIARDATA 20mm)
	BCR-TORTUS	-	-	$\mu > 0,40$ (NATURALE, SABBIATA, BOCCIARDATA 20mm)
	ANSI A 326.3	-	-	ID - DCOF \geq 0.42 (Dry) – NATURALE ; LAPPATA IW - DCOF \geq 0.42 (Wet) - NATURALE IW+ *** - NATURALE EW – SABBIATA ; BOCCIARDATA 20mm
	AS-NZS 4586	-	-	P3 (NATURALE) P4 (SABBIATA, BOCCIARDATA 20mm)
	BS 7976-2	-	-	PTV 36+ Wet SI.96 (NATURALE) PTV 36+ Wet SI.55 & SI.96 (SABBIATA, BOCCIARDATA 20mm)
	UNE 41901 EX	-	-	Clase 2 (NATURALE) Clase 3 (SABBIATA, BOCCIARDATA 20mm)
Variación cromática	ANSI A 137.1	Como el fabricante indique	V2	
Reacción al fuego	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Clase A1 (pared)	
	EN 9239-1		Clase A1 _f (pavimento)	
Conductividad térmica	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{K}$	
Junta mínima recomendada (**)	Interior	-	2mm	
	Exterior	-	5-6mm alrededor	

(*) A excepción del ácido fluorhídrico y sus derivados.

(**) Excepto que se indique de modo diverso en los Códigos de Colocación Nacionales. Los encargados de la obra deben decidir la anchura de las juntas.

(***) A excepción de las zonas con mayor riesgo de deslizamiento (como duchas públicas, piscinas cubiertas, etc.) para las que se recomienda una superficie antideslizante (Sabbia/Bocciardata).